

## JESION JEDNOPASMOWY PICCOLO



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Nazwa dostawcy            | Barlinek S.A.             |
| Indeks produktu           | BK8-JES1-LAK-XXX-A14130-V |
| Numer katalogowy produktu | 1W8000004                 |
| Kod EAN                   | 5906737939963             |

### MATERIAŁ/ BUDOWA

|   |  |
|---|--|
| Budowa deski  | Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno jesionowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.                 |
| Wygląd powierzchni  | Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Various   |
| Wykończenie powierzchni   | 5 warstw akrylowego lakieru półmatowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru podkładowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego) |
| System łączenia desek<br>(do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi) | Krawędź poprzeczna - Barclick system, wkładka zamka czołowego - sklejka  |

### CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

|   |   |
|---|---|
| Charakterystyka warstwy wierzchniej   | Drewno jesionowe o barwie jasnożółtej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami, m.in. jak występowanie stonowanej, zabarwionej twardzieli. Podłoga odznacza się zmiennością usłojenia i zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. |
| Twardość drewna jesionowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534) | Średnia twardość - 40 MPa   |

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

### WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

| Wymiary pojedynczej deski (mm) | Tolerancje   |
|--------------------------------|--|
| Grubość: 14                    | Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami ≤ 0,2mm |
| Długość: 725                   | +/-0,1%  |
| Szerokość: 130                 | +/- 0,2mm  |

### GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Warstwa wierzchnia         | 2,5 mm  |
| Warstwa środkowa i spodnia | 11,5 mm |

### OPAKOWANIE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ilość szt. desek w paczce | 7 szt. x 725mm  |
| Paczka                    | 0,65 m <sup>2</sup> / op., 49 op./paleta = 31,85 m <sup>2</sup> |

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Wilgotność deski                     | 7% +/- 2%  |
| Instalacja na ogrzewaniu podłogowym: | Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu |
| Gwarancja                            | 20 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat budownictwo użyteczności publicznej   |

### OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ\*

|  |  |
|--|--|
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 | Klasa wolna  |
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek        | Klasa Various  |
| Sęki zdrowe                                      | Dopuszczalne bez ograniczeń  |
| Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone      | Dopuszczalne wrosnięte, skrzydlate do 40mm x 100mm, spękane do średnicy 85mm |
| Otwory po sękach, zaszpachlowane                 | Dopuszczalne o średnicy do 40mm  |
| Zakorki  | Dopuszczalne   |
| Kolorystyka warstwy wierzchniej                  | Dowolna, twardej zabarwiona mocno zróżnicowana kolorystycznie                |
| Przebieg i układ włókien                         | Dowolny  |
| Błyszcz  | Nie dotyczy  |
| Biel   | Nie dotyczy  |
| Pęknięcia zaszpachlowane                         | Dopuszczalne o szerokości do 8mm i długości do 600mm                         |
| Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)              | Niedopuszczalna  |

\*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szczotkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

| PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ  |   |
|---|---|
| <b>PROTEKTOR KONCENTRAT</b> -<br>Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi                         | <p><b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.</p> <p><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność ok. 500m<sup>2</sup> /1 L</li> </ul>   |
| <b>PROTEKTOR KOMPLET</b> -<br>Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi              | <p><b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Płynny środek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni lakierowanych.</p> <p><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność ok. 200m<sup>2</sup>/1 L.</li> </ul> <p><b>WAŻNE:</b><br/><b>PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK</b></p>  |
| <b>PROTEKTOR BLASK</b> -<br>Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi | <p><b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.</p> <p><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność ok. 100m<sup>2</sup>/1L</li> </ul> <p><b>WAŻNE:</b><br/><b>PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIAĆ NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.</b></p> |

### ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI\*\*

|   | Protektor Koncentrat | Protektor Komplet    | Protektor Blask      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stopień natężenia ruchu   | Czyszczenie bieżące  | Czyszczenie okresowe | Regeneracja okresowa |
| Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie              | Co 5-7 dni           | Co 6 - 12 miesięcy   | Wg oceny wizualnej   |
| Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe | Co 3-5 dni           | Co 3-6 miesięcy      | Wg oceny wizualnej   |
| Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły          | Co 1-3 dni           | 1-2 razy w miesiącu  | Wg oceny wizualnej   |

#### WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

\*\* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny

działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protektor Blask powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.

*Uwaga*

*Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności*

*Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi*

*Data utworzenia karty - 29.11.2020*