

VICOL

Klej przeznaczony do klejenia na zimno drewna i laminatów. Po utwardzeniu daje elastyczną i trwałą spoinę. Bardzo szybko osiąga wytrzymałość końcową.

Przeznaczony do prac w pomieszczeniu.

Zastosowanie

Klejenie montażowe mebli, różnych gatunków drewna krajowego, sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych. Laminowanie płyt wiórowych. Klejenie stykowe drewna miękkiego, płyt wiórowych.



Zalety

- ⇒ trwała spoina
- ⇒ szybko osiągnięta wytrzymałość końcowa
- ⇒ nie zawiera rozpuszczalników
- ⇒ neutralny zapach
- ⇒ niepalny

DANE TECHNICZNE	
kolor	biały
Rodzaj spoiny	elastyczna
czas otwarty	Ok. 10 minut
Optymalna temperatura pracy	od +15 do +20°C
Minimalna temperatura pracy	+12°C
Czas pełnego utwardzenia	24 godziny
wydajność	0,15 – 0,2 kg/m ²
Czas docisku	ok 15 minut (20°C)
palność	niepalny

SPÓSÓB UŻYCIA

Dokładnie wymieszać przed użyciem.
Rozprowadzić na oczyszczone, odtłuszczone i

osuszone powierzchnie przy pomocy pędzla lub wałka

W przypadku klejenia drewna twardego zaleca się nałożenie kleju na obie klejone powierzchnie.

Klejone powierzchnie połączyć i silnie docisnąć w prasie lub ścisnąć.

Czas prasowania zależy od rodzaju drewna, jego wilgotności, temperatury otoczenia.

UWAGI

Wilgotność klejonego drewna nie może przekroczyć 10% - 12%

Unikać bezpośredniego kontaktu ze stalą ze względu na ryzyko wystąpienia korozji lub czernienie połączeń.

Produkt w postaci nieutwardzonej można usuwać za pomocą wody. Po utwardzeniu klej należy usunąć mechanicznie.

OPAKOWANIE / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 °C do +30°C

Dostępna pojemność	Opakowanie jednostkowe	Ilość sztuk w kartonie	Indeks	kod EAN
40ml	tubka	30	KLN-VC----004	590 351 803 927 0
0,2kg	butelka	12	KLN-VC----020	590 351 803 928 7
1kg	wiadro	6	KLN-VC----100	590 351 803 929 4
5,5kg	wiadro	----	KLN-VC----550	590 351 803 930 0
20kg	wiadro	----	KLN-VC----#20	590 351 803 931 7

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

PRODUKT NIE STANOWI ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 01.07.2015

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.