

OSAKRYL

Uniwersalny klej do wykładzin



Klej niezawierający rozpuszczalników organicznych w postaci jasno beżowej pasty. Charakteryzuje się on dobrą nakładalnością i mocnym chwytem początkowym.

Zalety:

- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Dobra nakładalność
- Dobra przyczepność do podłoża
- Do uniwersalnych zastosowań
- Mocny chwyt początkowy

Zastosowanie

Klej jest przeznaczony do przyklejania różnego typu wykończeniowych materiałów budowlanych, głównie wykładzin dywanowych, wykładzin z PVC oraz wykładzin na podkładzie filcowym. Ponadto klej może być używany do klejenia korka, wełny mineralnej, płyt styropianowych do wszystkich typów chłonnych podłoży w budownictwie

DANE TECHNICZNE	
Kolor	beżowy
Temperatura pracy	od 10°C
Czas otwarty	15 – 60 min.
Narzędzia	wykładziny z PVC szpachla A2 lub A3, wykładziny tekstylne: szpachla B1 lub B2
Całkowity czas schnięcia	po ok. 72 h
Zawartość LZO	Nie dotyczy
Wydajność	około 0,35 – 0,45 kg/m ²
Gęstość	1,7 +/- 0,1
pH	8 - 9

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże oczyścić, odpylić, osuszyć i wyrównać. Klej można nakładać na podłoża o następujących zawartościach wilgoci:
 podłoże cementowe – max 3%; podłoże anhydrytowe lub gipsowe – max 0,5%.

APLIKACJA

- Przed użyciem klej oraz elementy klejone sezonować przez jedną dobę w pomieszczeniu, w którym będą używane.
- Klej wymieszać przed użyciem. Klejenie prowadzić w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie niższej niż 10°C.

- Klej nakładać szpachelką ząbkowaną tak, aby całe podłoże było zwilżone. Po upływie ok. 10 min wykładzinę położyć i mocno docisnąć do podłoża celem usunięcia pęcherzy powietrza
- Wykładzina powinna dokładnie przylegać do podłoża.
- Spoina osiąga pełną wytrzymałość po ok. 3 dobach. Do tego czasu nie należy używać powierzchni i unikać jej zawilgocenia.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 °C do +30 °C

Dostępna pojemność	Opakowanie jednostkowe	Ilość sztuk w kartonie	Indeks	kod EAN
1kg	wiadro	6	KLN-OS----100	590 351 803 950 8
4kg	wiadro	1	KLN-OS----400	590 351 803 951 5
7kg	wiadro	1	KLN-OS----700	590 351 803 952 2
14kg	wiadro	1	KLN-OS----#14	590 351 804 204 1
20kg	wiadro	1	KLN-OS----#20	590 351 803 953 9

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

PRODUKT NIE STANOWI ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 01.03.2018

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.