

CEKOL C-40 M

Masa do beztaśmowego spoinowania płyt GK

- Biała
- Elastyczna
- Odporna na spękania

GOTOWA DO UŻYCIA



ZASTOSOWANIE

CEKOL C-40M to gotowa masa przeznaczona do ręcznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej. Znajduje również zastosowanie przy uzupełnianiu pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i sufitów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować w sposób stabilny i nośny. Przed spoinowaniem bruzdy dokładnie oczyścić. W przypadku krawędzi ciętych, poszerzyć bruzdę i dokładnie oczyścić z pyłu. Nieoryginalnie zakończone krawędzie płyt należy starannie zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL C-40M jest produktem na bazie polimerów, białych wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. Polecany jest do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

WYKONANIE

Masa jest gotowa do użycia. W razie potrzeby wymieszać w celu ujednoczenia konsystencji. Produkt należy nanosić na powierzchnię przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Bruzdę należy starannie wypełnić i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności po ok. 24 godzinach czynność powtórzyć. Po wyschnięciu możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do szlifowania lub papieru ściernego.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 13963:2014 Typ 4A
Grubość warstwy maksymalna:	10 mm
Wydajność:	1kg/około 3 metry bieżące spoin
Czas schnięcia:	zależy od grubości warstwy i warunków otoczenia, przyjmuje się wysychanie 10mm na grubości warstwy na dobę.
Wytrzymałość na zginanie - F:	≥ 350 N
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 4,5kg	EAN 5906474406049
Opakowanie 15kg	EAN 5906474406155
CN	3214190

UWAGI

1.Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.