

# CEKOL ZMT-20

## Zaprawa uniwersalna

- Murowanie i tynkowanie ścian
- Uzupelnianie ubytków ścian i sufitów
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mrozo i wodoodporna
- Grubość warstwy 5-20 mm

### MURARSKO-TYNKARSKA



### ZASTOSOWANIE

CEKOL ZMT-20 jest wyrobem o uniwersalnym zastosowaniu. Nadaje się do murowania ścian z cegły, gazobetonu, keramzytobetonu i innych elementów ściennych. Ponadto służy do wykonywania tynków tradycyjnych na podłożach mineralnych oraz do uzupełniania ubytków na ścianach i sufitach.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku i tynku należy usunąć. Przed nałożeniem zaprawy suche podłoże zwilżyć wodą. Podłoża słabe i silnie chłonne zagruntować CEKOL DL-80.

### WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa murarsko - tynkarska jest fabrycznie wytwarzaną mieszanką cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu i dobrą przyczepnością. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

### WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,7 litra na 5 kg suchej zaprawy i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

**DANE TECHNICZNE**

Spełnia wymagania:	PN-EN 998-2 Zaprawa murarska wg przepisu PN-EN 998-1GP CS III W1, Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia
Proporcje mieszanki:	ok. 0,7 l wody na opakowanie 5 kg
Zużycie:	około 1,8 kg /m <sup>2</sup> /mm
Czas zużycia zaprawy:	2h
Grubość warstwy:	5 do 20 mm
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>
Zawartość chlorków:	< 0,1%
Absorpcja wody:	Wc1; ≤0,4kg/m <sup>2</sup> ·min0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	≤ 12
Współczynnik przewodzenia ciepła:	0,8 W/mK
Przyczepność do podłoża:	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> FP-b
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C ÷ 25°C
Reakcja na ogień:	A1
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 5kg	EAN: 5906474580053
CN	32141090

**UWAGI**

W przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach, podłoże zwilżyć wodą i pielęgnować.